

低温用クラフトテープ。 No. 507LT



低温倉庫や寒冷地の 野外作業でも確かな粘着力。

低温下でのダンボールケースやスチロールケースの封かん、梱包作業に対応した高機能テープ。-8℃~0℃までの低温作業環境で、常温と同等の性能と使いやすさを実現。また湿気にも強く、寒冷地の野外作業にもお使いいただけます。

- 用途** ●低温環境での梱包作業 ●寒冷地での
屋外作業 ●冷凍・冷蔵食品の梱包 ●水産物の梱包
●クール便の梱包

性能		
試験項目	単位	No. 507LT
テープ厚み	mm	0.150
基材厚み	mm	0.110
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.60 (265)
タック	ボールNo.	25
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.50 (51)
保持力	mm	0.3
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	62 (6.32)
伸度	%	6.5
低温性	0℃	○
	-5℃	○
	-10℃	○

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※セキスイクラフトテープNo. 507LTは低温用に設計しておりますので、30℃以上でご利用の場合は、クラフトテープNo. 500Wをご使用ください。

規格		
サイズ 幅(mm) × 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
38×50	1	60
50×50	1	50
38×500	-	6
50×500	-	5

※その他のサイズについても
お気軽にご相談ください。

中・軽梱包 長尺あり 専用カッター 静音 低温

低温用ホワイトクラフト テープ。No. 507WLT



低温でも優れた粘着力。 好評のホワイトタイプ。

低温用クラフトテープと同等の機能があり、白いダンボールケースやスチロールケースの梱包や冷凍食品、生花などの低温輸送用にイメージを大切にする低温梱包に最適です。

- 用途** ●農産物や生花などの低温輸送
●冷凍・冷蔵食品の梱包 ●クール便の梱包

性能		
試験項目	単位	No. 507WLT
テープ厚み	mm	0.150
基材厚み	mm	0.110
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.60 (265)
タック	ボールNo.	25
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.50 (51)
保持力	mm	0.3
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	62 (6.32)
伸度	%	6.5
低温性	0℃	○
	-5℃	○
	-10℃	○

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※セキスイクラフトテープNo. 507WLTは低温用に設計しておりますので、30℃以上でご利用の場合は、ホワイトクラフトテープNo. 500Wをご使用ください。

規格		
サイズ 幅(mm) × 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
38×50	1	60
50×50	1	50

ベース色
白

中・軽梱包 専用カッター 静音 低温