

シャインテープ No. 25



高級感、豪華さを演出する
装飾・封缶シール用テープです。

ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着し、金属製の美しい光沢を放っています。高級品、豪華品の装飾用に。また缶シールとしてもご利用ください。

用途 ●装飾 ●缶シール

性能		
試験項目	単位	No. 25
テープ厚み	mm	0.046
基材厚み	mm	0.025
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.55 (260)
タック	ボールNo.	18
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.47 (150)
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	61.25 (6.25)
伸度	%	140

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
12×30	10	240
15×30	10	120
18×30	10	120
24×30	10	120

ベース色
金・銀

フィックスロンテープ No. 816



糊残りしにくい特殊フィルムの
固定・結束用テープ。

熱や光に長時間さらされても、被着体への糊残りが少なく、強力粘着剤の使用により、エンボスタイプの被着体にもよく粘着します。特殊フィルムの使用で、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。

用途 ●冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定 ●事務機器、通信機器等の部品固定 ●その他、家具や器具類の結束や固定

性能		
試験項目	単位	No. 816
テープ厚み	mm	0.085
基材厚み	mm	0.06
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.92 (400)
タック	ボールNo.	15
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.08 (110)
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	196 (20.0)
伸度	%	35
エンボス面粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.63 (268)
10%モジュラス	N/10mm (kg/10mm)	87.7 (8.95)
耐熱性	アクリル塗装板	○
	PP樹脂板	○
	ABS樹脂板	○
耐候性	アクリル塗装板	○
	PP樹脂板	○
	ABS樹脂板	○

1) 試験条件/23℃、65%RH 2) 耐熱性/60℃×5日間

3) 耐候性/紫外線カーボンアーク×72hr

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
12×50	1	120
15×50	1	80
19×50	1	60
25×50	1	60

ベース色
白

軽梱包 封缶用 装飾

結束 仮止め

軽包装用